

FICHE TECHNIQUE JACKSON

Marché : VE

Descriptif : Jersey PES-Coton enduit de PU

Composition : PU : 64 % - COTON : 12 % - PES : 24%



Nom de la méthode	Méthode	Condition	Unité	Spécifications
*MASSE SURFACIQUE TOTALE TOTAL WEIGHT FLÄCHENGEWICHT GESAMTAUFBAU	ISO 2286		g/m ²	255 +/- 20
*MASSE SURFACIQUE SUPPORT TEXTILE WEIGHT FLÄCHENGEWICHT TEXTIL	ISO 2286		g/m ²	90 +/- 10
*ÉPAISSEUR TOTALE TOTAL THICKNESS GESAMTDICKE	ISO 2286		mm	0.55 +/- 0.05
*RESISTANCE RUPTURE BREAKING STRENGTH REISSFESTIGKEIT	ISO 1421/NFG 37 103		daN	>=17 >=10
*ALLONGEMENT RUPTURE ELONGATION AT BREAK REISSDEHNUNG	ISO 1421/NFG 37 103		%	>=40 >=170
*DECHIREMENT AU DYNAMOMETRE TEAR STRENGTH WEITERREISSKRAFT	ISO 4674A2/ NFG37128		daN	>=1.2 >=1.2
*RESISTANCE A LA COUTURE SEWING NAHT	NFG 35107 part B		daN	>=11
*RESISTANCE A L'ABRASION ABRASION RESISTANCE SCHEUERVERSUCH	NFG 35 105	>1000	tour	BON
*FROISSEMENT A L'ETAT NEUF CREASING BEHAVIOUR KNITTERPRÜFUNG	NF EN ISO 5981	>30 000 sans patin	flexion	BON

DB

Nom de la méthode	Méthode	Condition	Unité	Spécifications
*TENUE A LA LUMIERE COLOUR FASTNESS TO ARTIF.LIGHT BESTIMMUNG DER LICHTTECHTHEIT	NF ISO 105 B02	75h/70°/65%HR		>=6 échelle des bleus
*SOLIDITE TEINTE AU FROTTEMENT COLOUR FASTNESS TO RUBBING REIBECHTHEIT	NF ISO 105 X 12	SEC		4 / 5
*SOLIDITE TEINTE AU FROTTEMENT COLOUR FASTNESS TO RUBBING REIBECHTHEIT	NF ISO 105 X 12	HUMIDE		4 / 5
*IMPERMEABILITE A L'EAU RESISTAN. TO WATER PENETRATION BESTIMMUNG DER WASSERDICHTHEIT	EN 1734 / NFG 37 106		cm	80
*PERMEABILITE A LA VAPEUR D'EAU PERMEABILITY TO WATERVAPOUR BESTIMMUNG DER WASSERDAMPF...	MO LAB-006	20°C	g/m²/24h	150 à 200

Applications : VETEMENT

Ces valeurs sont données à titre d'indication. Elles sont basées sur des statistiques. Pour un cahier des charges particulier, nous pouvons vous réaliser une étude spécifique. Nous nous réservons le droit de modifier certains éléments sans préalable dans la mesure où le produit reste bien adapté à l'usage prévu. (Cas d'amélioration n'entraînant pas de pertes de caractéristiques)

These values are based on average statistics. If a specific requirement chart is subruitted, we can carry out an in-depth study there of. We ourselves reserve the right to modify certain elements without warning where the product remains well suited for its intended use. (In the event of the improvement not causing characteristic losses).

Es handelt sich um statistische Werte und können nicht für spezifische Lasten und Pflichtenheft verwendet werden. Sollten besondere Werte nötig sein, können wir diese im Labor auftragen. Insoweit der artikel für das festgestellte Einsatzgebiet geeignet ist, behalten wir uns das Recht vor, einige Elemente ohne Vorbedingung zu ändern.

DB