

	Método • Test method Méthodes • Methode	Unidades • Units Unités • Einheiten	Nominal • Target Nominal • Wert
Características generales • General features			
 Gramaje Weight • Poids • Flächengewicht	EN - ISO - 2286-2	g/m ²	700
 Espesor Thickness • Grosseur • Dicke	EN - ISO - 2286-3	mm	0,65
 Acabado Finish • Finition • Endausrüstung	Diamante • Diamond Diamant • Diamant		
 Longitud del rollo Length • Longueur • Länge		m	70
Composición • Composition			
 Tejido base Base fabric • Tissue de base • Grundstoff			100% PES HT
 Hilos Yarn count • Fil • Garn			1.100 dtex
 Tipo de recubrimiento Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart			PVC
Características técnicas • Technical features			
 Resistencia tracción Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE	EN - ISO - 1421	250
	TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS		260
 Resistencia desgarre Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE	DIN - 53363	30
	TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS		28
 Adherencia 23°C Adhesion • Adhérence • Haftung	EN - ISO - 2411	daN/5cm	10
 Temperaturas extremas de trabajo Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit	EN - 1876-1	°C	-30 / +70
 Filtro UV UV filter • Filtre UV • UV-Filter			✓
 Tratamiento antifúngico Antifungal treatment • Traitment anti-moisissures Fungizid Ausgerüstet			✓
 Reacción al fuego Flame retardant • Retardateur de flamme Schwerentflammbarkeit	EN - 15619 : 2014 UNE 23727-90		T2 M2