



## Beschreibung

Sabacure ist eine Serie von Produkten, die die Eigenschaften von Klebstoffen verbessern. Diese Produkte werden spezifischen Klebstoffen zugesetzt.

## Anwendungsbereiche

Sabacure L eignet sich für eine breite Palette von Anwendungen, beispielsweise in der schaumstoffverarbeitenden Industrie und zur Verklebung weichmacherhaltiger Trägermaterialien.

## Vorteile

- erhöht die Temperaturbeständigkeit
- trägt zu stärkeren, dauerhaften Verbindungen bei
- erhöht die Wasserfestigkeit von Polyurethanklebstoffen

## Technische Daten\*

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Lösemittel</b>                     | brennbar                            |
| <b>Viskosität</b> (DIN 53185/10)      | ca. 1.600 mPa.s                     |
| <b>Dichte</b> (DIN 51757)             | ca. 1,17 g/ml                       |
| <b>Feststoffgehalt</b> (EN 827)       | ca. 75 %                            |
| <b>Verbrauch</b>                      | je nach Mischungsverhältnis         |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b>        | mindestens ca. +15 °C               |
| <b>Lager- und Transporttemperatur</b> | ca. +0 °C bis ca. +30 °C            |
| <b>Reinigungsmittel</b>               | Sabaclean 22                        |
| <b>Lagerfähigkeit</b>                 | 6 Monate in ungeöffneter Verpackung |

\* Gemäß SABA-Analyseverfahren geprüft, wenn nicht anders angegeben.

## Apparaturen

SABA liefert neben Klebstoffen auch Apparaturen, wie z. B. Sprühpistolen, Druckbehälter und Pumpen. Dieses Sortiment wurde vom SABA Tech Center auf der Grundlage umfassender Prüfungen und langjähriger Praxiserfahrung zusammengestellt. Die richtige Kombination von Klebstoff und Apparat gewährleistet die effizienteste Verarbeitung und eine hohe Endqualität. Für mehr Informationen verweisen wir auf das technische Merkblatt für lösemittelhaltige Produkte 'SABA application sheet for solvent-based products'. Für eine Beratung nach Maß wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung, Telefonnummer +31 (0)315 65 89 99, oder schicken Sie eine E-Mail an [industry@saba.nl](mailto:industry@saba.nl).

## Verarbeitung

Im angegebenen Mischungsverhältnis zum Klebstoff geben. Gut rühren, bis eine homogene Mischung entsteht. Innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit verwenden. Zum Mischungsverhältnis und zur Verarbeitungszeit siehe das Produktblatt des betreffenden Klebstoffs.



## Produktdatenblatt Sabacure L

### Sicherheitshinweise

SABA legt sehr großen Wert auf eine sichere Benutzung und einen verantwortungsbewussten Umgang mit seinen Produkten. Für weitere Informationen über Sicherheitsaspekte verweisen wir auf das betreffende SABA-Sicherheitsdatenblatt.

### Wichtig

Für ein optimales Ergebnis müssen die zu verklebenden Untergründe sauber, trocken und fettfrei sein, und sie müssen die richtige Verarbeitungstemperatur aufweisen. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 70% besteht eine erhöhte Gefahr der Kondensatbildung, die die Endqualität der Verbindung beeinträchtigen kann.

### Kontakt

Unsere Kundendienstabteilung beantwortet Ihre Fragen gerne. Rufen Sie sie unter +31 (0) 315 65 89 99 an oder schicken Sie eine E-Mail an [industry@saba.nl](mailto:industry@saba.nl).



#### SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL7091 DC Dinxperlo Postfach 3 NL7090 AA Dinxperlo Tel. +31 (0)315 65 89 99 F +31(0)315 65 32 07 E [info@saba.nl](mailto:info@saba.nl) [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

Unsere Gebrauchshinweise und -vorschriften basieren auf dem aktuellen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer müssen jedoch selbst beurteilen, ob unsere Produkte für die gewünschte Anwendung geeignet sind und den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvoorschriften. Für unsere Gebrauchshinweise und -vorschriften sowie die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.