



Technische Datenblatt:

PTP300_Eco

Technische Daten	Einheit	Methode	Wert
Zusammensetzung			95 % Recycled PET-Polyester 5 % TPU
Zusammensetzung Beschichtung			PES + TPU
Flächengewicht	g/m2	UNE-EN ISO 3801-1977,	200
Reissfestigkeit quer Kette	N	EN-ISO-13937	> 1400
Reissfestigkeit quer Schuss	N	EN-ISO-13937	> 920
Lichtechtheit	Stufe	EN-ISO-105 B02	5
Wassersäule	mm	ISO 811	> 1000
Waschbar	Grad		30
Breite	cm		150
Rollenlänge	lfm		80
Herkunft			50% Italien, 50% Asien
Recycling-Zertifikat		Global Recycled Standard	GRS 4.0
Zolltarifnummer		HS CODE	5903 2090

Huttwil, 01.10.2022

QM_Polyart_DS

