

# Sabacontact 2203

universeller Alleskönner



### Beschreibung

Sabaspray-Produkte sind Sprühkleber auf der Basis synthetischer und natürlicher Grundstoffe, wie z. B. SBS, CR und PU, und sie enthalten ein organisches Lösemittel. Kennzeichnend für diese Klebstoffe sind ihre Benutzerfreundlichkeit, der niedrige Verbrauch und die weichen, dauerhaften Verbindungen.

### Anwendungsgebiete

Sabaspray 2203 wird insbesondere in der Polstermöbelindustrie und in Anwendungen im Bereich der Schaumkonfektion für die Verklebung flexibler Schaumstoffteile aneinander sowie an den beliebtesten Rahmen- und Verkleidungsmaterialien, wie z. B. Holz, Textilien, Füllfasern und Gummiband, verwendet.

### Vorteile

- Wirtschaftlich im Gebrauch
- Das Produkt ist praktisch, da es mehrere Funktionen vereint
- Ebenfalls hervorragend geeignet für Formschaum

### Technische Daten\*

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Basis                            | SBS Polymer                                        |
| Lösemittel                       | brennbar                                           |
| Viskosität                       | ca. 380mPa.s                                       |
| Dichte (EN ISO 2811-2)           | ca. 0.84 g/ml                                      |
| Feststoffgehalt                  | ca. 50%                                            |
| Verbrauch (je Verbindung)        | ca. 70 g/m <sup>2</sup> abhängig von der Anwendung |
| Kleboffene Zeit                  | bis ca. 8 Minuten                                  |
| VerarbeitungstemperaturKlebstoff | min. ca. 15°C                                      |
| Temperaturbeständigkeit          | ca. -20°C bis ca. +60°C                            |
| Maximale Endfestigkeit           | nach ca. 24 Stunden                                |
| Lager- und Transporttemperatur   | Bis ca. +35°C                                      |
| Reinigungsmittel                 | Sabaclean 48                                       |
| Lagerfähigkeit                   | 6 Monate in der ungeöffneten                       |

\* Gemäß dem SABA-Analyseverfahren geprüft, wenn nicht anders angegeben.

### Gebindegrösse

5 kg Kanister

10 kg Kanister

25 kg Kanister

### Geräte

SABA liefert neben Klebstoffen auch Geräte, wie z. B. Leimpistolen, Druckbehälter und Pumpen. Dieses Sortiment wurde vom SABA Tech Center auf der Grundlage umfassender Prüfungen und langjähriger Praxiserfahrung zusammengestellt. Die richtige Kombination von Klebstoff und Gerät gewährleistet die effizienteste Verarbeitung und eine hohe Endqualität.

SABA Schweiz

Scheidegger Polyart GmbH

Flechtensstrasse 32 CH-4950 Huttwil

Tel. +41 (0)62 965 44 11

F +41(0)62 965 44 12

info@polyart.ch

www.polyart.ch

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen der SABA Dinxperlo BV.

# Sabacontact 2203

universeller Alleskönner

Für mehr Informationen verweisen wir auf das technische Merkblatt für lösemittelhaltige Produkte: „SABA application sheet for solvent-based products.“ Für eine Beratung nach Maß wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung, Telefonnummer +41 (0)62 965 44 11, oder schicken Sie eine E-Mail an [info@polyart.ch](mailto:info@polyart.ch).

## Verarbeitung

Klebstoff mit einer geeigneten Sprühpistole auftragen. Bei flachen Verklebungen kann einseitig gearbeitet werden; die Verbindung ist dann direkt herzustellen. Bei Verklebungen, wobei die Verbindung unter Spannung steht, müssen beide Teile eingesprüht werden; anschließend müssen die Teile innerhalb der klebeffenen Zeit zusammengefügt und gut angedrückt werden.

Verarbeitungsrichtlinie:

- Sprühdruk circa 4 Bar
- Düsenöffnung 1,5 – 2,0 mm
- Kappenöffnung 1 mm größer als Düsenöffnung
- Sprühabstand 30 bis 40 cm

## Sicherheitshinweise

SABA legt sehr großen Wert auf eine sichere Benutzung und einen verantwortungsbewussten Umgang mit seinen Produkten. Für weitere Informationen über Sicherheitsaspekte verweisen wir auf das betreffende SABA-Sicherheitsdatenblatt.

## Wichtig

Produkte auf der Basis von SBS- und CR-Polymeren sind nicht weichmacherbeständig. Für die Verklebung von Trägern, die Weichmacher enthalten, wie z. B. Kunstleder, bietet SABA spezifische Produkte. Für weitere Informationen können Sie gerne Kontakt zu uns aufnehmen.

Für ein optimales Ergebnis müssen die zu verklebenden Untergründe sauber, trocken und fettfrei sein, und sie müssen die richtige Verarbeitungstemperatur aufweisen. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 70% besteht eine erhöhte Gefahr der Kondensatbildung, die Endqualität der Verbindung beeinträchtigen kann.

Wenn der Klebstoff sehr kalt transportiert und/oder gelagert wird, kann es einige Zeit dauern, bis er wieder die richtige Verarbeitungstemperatur erreicht hat.

## Kontakt

Unsere Kundendienstabteilung beantwortet Ihre Fragen gerne.

Rufen Sie sie unter +41 (0) 62 965 44 11 an oder schicken Sie eine E-Mail an [info@polyart.ch](mailto:info@polyart.ch).