



**Technische Datenblatt:
POLYBLACH 620 FR M2**

Technische Daten	Einheit	Methode	Target	Minimum	Maximum
Bindung (Rohgewebe)			TAFETAN		
Zusammensetzung Polyester %		EIGENER METHOI	100		
Zusammensetzung PVC	%	EIGENER METHOI	100		
Gesamtgewicht	g/m2	UNE-EN ISO 2286	620,00	589,00	651,00
Reissfestigkeit Kette	daN/5cm	EN-ISO-1421		240,00	
Reissfestigkeit Schuss	daN/5cm	EN-ISO-1421		250,00	
Weitererreissfestigkeit Kette daN		DIN-53326		26,00	
Weitererreissfestigkeit Schuss daN		DIN-53326		20,00	
Antibakterielle Ausrüstung			N		
Breite	cm	EIGENER METHOI	250	248,00	251,00
Lackiert			S		
Seiten Lackiert			2		
Haftfestigkeit 23°C	daN/5cm	UNE-EN ISO 2411	10,0 daN 5cm		
Temperaturbeständigkeit	°C			-30	70
H2S-Beständigkeit	°C			-30	70
Ozonbeständigkeit	°C			-30	70
Brandverhalten		UNE 23727-90		M2	
		DIN-4102-1		B1	
		NF P92-512:1986		M2	