



**Technisches Datenblatt:
POLYBLACH 650 Lack 250**

Technische Daten	Einheit	Methode	Target	Minimum	Maximum
Bindung (Rohgewebe)			TAFETAN		
Zusammensetzung Polyester %		EIGENER METHOI	100		
Zusammensetzung PVC	%	EIGENER METHOI	100		
Gesamtgewicht	g/m2	UNE-EN ISO 2286	650,00	619	681
Reissfestigkeit Kette	daN/5cm	EN-ISO-1421		250	
Reissfestigkeit Schuss	daN/5cm	EN-ISO-1421		260	
Weitererreissfestigkeit Kette daN		DIN-53326		30	
Weitererreissfestigkeit Schu: daN		DIN-53326		30	
Antibakterielle Ausrüstung			N		
Breite	cm	EIGENER METHOI	250	248,00	251,00
Lackiert			S		
Seiten Lackiert			2		
Haftfestigkeit 23°C	daN/5cm	UNE-EN ISO 2411		10,0 daN 5cm	
Lichtechtheit	Bew.Sk. 1-8	ISO 105-B02:2014		5	6
Schwerentflammbar			DIN-75200 / ISO 3795		
Temperaturbeständigkeit	°C			-30	70
H2S-Beständigkeit	°C			-30	70
Ozonbeständigkeit	°C			-30	70