

Echtleder Vintage

Stärke/Thickness

1,0 - 1,2 mm

Analyse Test		Zyklen cycles	Prüfverfahren Test Method	Maßeinheit Measure Unit	Ergebnis Result
Reibechtheit Dry Rub fastness	Trocken / Dry Nass / Wet Schweiß / Sweat	500 250 80	DIN EN ISO 11640 DIN EN 13336		> 4 > 4 > 4
Lichtechtheit Colour Fastness			DIN EN ISO 105 B02 DIN EN 13336	nach Blaumaßstab blue lightfastness scale	> 4
Bestimmung vom pH-Wert Determination of pH			DIN EN ISO 4045		3,5
Weiterreißkraft Tearing strength			DIN EN ISO 5402 DIN EN 13336		> 40 Newton
Dauerfaltverhalten Permanent folding Behavior			DIN EN ISO 3377-1 DIN EN 13336		mind. 50.000 Knickungen min. 50.000 bucklings
Haftfestigkeit der Zurichtung Finish Adhesion			DIN EN ISO 11644	Newton/cm	3,5
Entzündbarkeit Flammability	Zündquelle: Glimmende Zigarette Ignition source: ember Cigarette		DIN EN ISO 1021-1 DIN EN ISO 13336		bestanden passed
	Zündquelle: einem Streichholz vergleichb. Gasflamme Ignition source: a match comparable gas flame		DIN EN ISO 1021-2 DIN EN ISO 13336		bestanden passed
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.89 According to PCP-regulation dated 12.12.89				
Umwelt, AZO-Farbstoffe Enviroment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.				