

Datenblatt / Data Sheet

Kaluna DC

Scheidegger Polyart
www.polyart.ch

Zusammensetzung Obergewebe/Composition upper side:	100% Polyester
Nutzbreite / usable width:	ca. 140 cm +/- 2 cm
Gewicht / Weight:	ca. 327 gr/m ²
Rolle Länge / Roll length:	ca. 50 m
Warentarifnummer / HS Code:	60053700

Test	DIN Norm	Ergebnis / Result	
Scheuerbeständigkeit / Martindale abrasion	DIN EN ISO 12947-1+2	>50.000	A
Lichtechtheit / Fastness to Light	DIN EN ISO 105-B02	5	B
Reibechtheit / Fastness to Rubbing	EN ISO 105-X12	trocken/dry: 4 nass/wet: 3-4	B/A
Pillbildung / Pilling	DIN EN 12945-2	4-5	A
Nahtschiebewiderstand / Seam Slippag	DIN EN ISO 13936-2	Kette/Warp: 2,7 mm Schuß/Weft: 2,2 mm	A/A
Weiterreißfestigkeit / Tear Strength	EN ISO 13937-3	Kette/Warp: 51 N Schuß/Weft: 198 N	A/A
Zugfestigkeit / Tensil Strength	DIN EN ISO 13934-1	Kette/Warp: 2069 N Schuß/Weft: 1024 N	A/A

FR-Tests	DIN Norm	
Zigarettentest / cigarette test	EN 1021-1: 2006	erfüllt / pass
Butantest / match test	EN 1021-2: 2006	nicht getestet / not tested
Feuerschutzklasse / Fire Protection Clas	DIN 4102-1 (B1): 1998	nicht getestet / not tested
British Standard	BS 5852:2006 (Clause 11 CRIB 5	nicht getestet / not tested
Italien Standard	1. IM UNI 9175	nicht getestet / not tested
California Standard	TB 117-2013/1	nicht getestet / not tested
French Standard	M 1	nicht getestet / not tested
Polstermöbel Brandtest / fire test of upholstered furniture	IMO 2010 FTP Code Part 8	nicht getestet / not tested

Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte. / The tests were carried out with different patterns, so the results are as average indicative values.

