

Datenblatt Kunstleder Antea

Composición / Composition	
PVC	68%
Poliuretano/Polyurethane	3%
Poliéster/Polyester	29%

Características Characteristics	Posición Aspect	Unidad Unit	Norma Norm	Método Method
Peso Weight		g/m ²	620 ± 5%	
Espesor Thickness		Mm	1,3 ± 0.1	
Ancho bobinas Width rolls:		cm	140	
Resistencia a la tracción Tensile strenght	Horizontal Vertical	N N	min 250 min 350	ISO 1421
Alargamiento a la rotura Elongation at break	Horizontal Vertical	% %	240 ± 20% 60 ± 20%	ISO 1421
Resistencia al desgarre Tear strenght	Horizontal Vertical	% %	min 50 min 40	ISO 4674-1
Solidez del color al roce Color fastness to rubbing	Seco/Dry Húmedo/Wet	gs	min 4-5	ISO 105-X12
Solidez del color al roce Color fastness to rubbing	Seco/Dry Húmedo/Wet	gs	min 4-5	ISO 105-X12
Martindale		cycles	Min. 102.400	ISO 5470-2
Resistencia a la flexion Flex resistance		cycles	Min. 100.000	ISO 32100

Limpieza: No utilice detergentes , abrasivos, alcohol o disolventes. Limpiar con agua tibia y cepillo suave

Cleaning: Please do not use detergents, abrasives, alcohol or aggressive solvents. Clean with warm water with a soft brush

Cumple con los requerimiento de la Normativa Europea, en cuanto al uso y limitaciones de colorantes azoicos, cancerígenos y alérgicos, metales pesados, dimetilfumarato , ftalatos, pesticidas y contenido en formaldehído.

Azo-dyes, carcinogenic and allergenic colorants, heavy metals, dimethylfumarate, phthalate, pesticides and formaldehyde contents of our products meet European requirements

Esta información está basada en los resultados de experiencias y test , y suministrada como guía.

This information is based on results from experience and tests and given to be used as guideline

03.03.2021

