



**Scheidegger
Polyart**

Kunstleder COMBI

TECHNICAL SPECIFICATION

Date: 20/02/2006

Ref: DMT-06/070

Composition : PU : 2% - PVC : 67% - COTON : 31%

Nom de la méthode	Méthode	Condition	Unité	Spécifications
*MASSE SURFACIQUE TOTALE TOTAL WEIGHT FLÄCHENGEWICHT GESAMTAUFBAU	ISO 2286		g/m²	640 à 700
*EPAISSEUR TOTALE TOTAL THICKNESS GESAMTDICKE	ISO 2286		mm	1.35 à 1.65
*RESISTANCE RUPTURE BREAKING STRENGTH REISSFESTIGKEIT L) T)	ISO 1421		daN	>=30 >=20
*ALLONGEMENT RUPTURE ELONGATION AT BREAK REISSDEHNUNG L) T)	ISO 1421		%	6 à 12 13 à 23
*DECHIREMENT AU DYNAMOMETRE TEAR STRENGTH WEITERREISSKRAFT L) T)	ISO 4674A2/ NFG37128		daN	>=2.5 >=3
*ADHERENCE REVETEMENT COATING ADHESION TRENNVERSUCH DER SCHICHTEN L) T)	ISO 2411		daN/5cm	>=2.5 >=2.5
*IMPERMEABILITE A L'EAU RESISTAN. TO WATER PENETRATION BESTIMMUNG DER WASSERDICHTHEIT	EN 1734 / NFG 37 106		cm	>=100
*TENUE A LA LUMIERE COLOUR FASTNESS TO ARTIF.LIGHT BESTIMMUNG DER LICHTTECHTHEIT L) T)	P-VW 1303			3/4 couleurs claires 4/5 couleurs foncées
*SOUPLESSE PENDULE STIFFNESS FLEXIBILITÄT L) T)	D 747			22 à 32 25 à 35

Nom de la méthode	Méthode	Condition	Unité	Spécifications
*RESISTANCE A LA COUTURE SEWING NAHT	NFG 35107 part B		daN	>=25
*ESSAI DE REACTION AU FEU REACTION TO FIRE TESTS VERSUCHE ÜBER FEUERREAKTION	NFP 92 503		CLASSE	M2
*ABRASION MARTINDALE ABRASION RESISTANCE SCHEUERVERSUCH	ISO/DIS 5470.2	40000 cycles	cycle	BON