

# Rombo

Zusammensetzung Obergewebe/Composition upper side:	16 % cotton, 84% polyester
Nutzbreite / usable width:	ca. 145 cm +/- 2 cm
Gewicht / Weight:	ca. 460 gr/m <sup>2</sup>
Rolle Länge / Roll length:	ca. 50 m
Warentarifnummer / HS Code:	54077300

Test	DIN Norm	Ergebnis / Result	
Scheuerbeständigkeit / Martindale abrasion	DIN EN ISO 12947-1+2	50.000 Touren	<b>A</b>
Lichtechtheit / Fastness to Light	DIN EN ISO 105-B02	5-6	<b>B</b>
Reibechtheit / Fastness to Rubbing	EN ISO 105-X12	trocken/dry: 5 nass/wet: 5	<b>A/A</b>
Pillbildung / Pilling	DIN EN 12945-2	5	<b>A</b>
Nahtschiebewiderstand / Seam Slippag	DIN EN ISO 13936-2	Kette/Warp: 4,0mm   Schuß/Weft: 4,0mm	<b>A/A</b>
Weiterreißfestigkeit / Tear Strength	EN ISO 13937-3	Kette/Warp: 300N   Schuß/Weft: 500N	<b>A/A</b>
Zugfestigkeit / Tensil Strength	DIN EN ISO 13934-1	Kette/Warp: 2500N   Schuß/Weft: 1900N	<b>A/A</b>

FR-Tests	DIN Norm	
Zigarettest / cigarette test	BS 5852:2006-03 Source 0	erfüllt / pass
Butantest / match test	EN 1021-2: 2006	erfüllt / pass
Feuerschutzklasse / Fire Protection Clas	DIN 4102-1 (B1): 1998	nicht getestet / not tested
British Standard	BS 5852:2006 (Clause 11 CRIB 5	nicht getestet / not tested
Italien Standard	1. IM UNI 9175	nicht getestet / not tested
California Standard	TB 117-2013/1	nicht getestet / not tested
French Standard	M 1	nicht getestet / not tested
Polstermöbel Brandtest / fire test of upholstered furniture	IMO 2010 FTP Code Part 8	nicht getestet / not tested

Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte. / The tests were carried out with different patterns, so the results are as average indicative values.

