

Scheidegger Polyart GmbH
www.polyart.ch

VINYLGRIP FREE

GRIFFINE

Polsterstoff

Zusammensetzung: 86% PVC + 14% PES/Baumwolle

H₂O

Eigenschaften	Ergebnisse	Normen	Bemerkung
Allgemeine und visuelle Eigenschaften			
Flächengewicht gesamt	640 +/- 50 g/m ²	ISO 2286	
Gewicht Textil	90 +/- 10 g/m ²	ISO 2286	Fabric
Dicke	1,2 +/- 0,1 mm	ISO 2286	under 2kPa
Farbe	Konform	unter Licht D65	
Glanz	Konform	unter Licht D65	
Narbung	Konform	unter Licht D65	
Mechanische Eigenschaften			
Reißkraft K / S	>= 30 daN >=18 daN	ISO 1421	
Reißdehnung K / S	>= 50 % >= 160 %	ISO 1421	
Weiterreißfestigkeit K / S	>= 2 daN >= 2,5 daN	EN 4674-1 méthode A	
Nahtfestigkeit K / S	>=15 daN	ISO 13936-2	
Weitere Eigenschaften und Echtheiten			
Haftfestigkeit	>= 1,5 daN / 5 cm	ISO 2411	
Widerstand gegen Knautschen und Reiben	> 30 000	ISO 5981	
Künstliche Wetterechtheit und Lichtehtheit	>=5	ISO 105 B02/B04	75h/70°C/65% HR
Reibbechtheit trocken	>= 5/5	ISO 105 X12	10 cycles
Reibechtheit nass	>=5/5	ISO 105 X12	10 cycles
Flammfestigkeit			
Frankreich	M2	NF P 92503	
Spielzeug	Konform	NF EN 71-2	
Sonstige Eigenschaften			
Migration in Spielzeug von Verbindungen	Konform	NF EN 71-3	
phthalatfrei	Konform	EN 15777	
Zertifikate			
REACH	Konform	DIRECTIVE 1907/2006/EC	
Spielzeuge und Kinder	Konform	DIRECTIVE 2005/84/CE	
Die beste Methode, um das Kunstleder zu reinigen, ist eine PH neutrale Seifenlösung und die Verwendung einer weichen Bürste. In allen Fällen mit klarem Wasser abspülen. Sämtliche starken und abrasiven Reinigungsmittel werden von Cotting ausdrücklich abgelehnt. Für Anschmutzungen (sog. Farbmigration) und Verfärbungen des Kunstleders durch Kleidungsstücke mit schlechter Farbechtheit übernehmen wir keine Verantwortung.			
indice C du 23/08/2024			

Diese Werte sind auf statistischen Daten aus unserem Labor basiert. Für spezielle Anforderungen können wir eine spezifische und angepasste Studie durchführen. Wir behalten uns das Recht vor, bestimmte Werte zu ändern, soweit das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.

GRIFFINE Industries 182 route de Paris F-95420 NUCOURT France