




## Fiche de données ANIPALM

Marché : AM

Descriptif : Tricot PES enduit de PU

Composition : PU : 50% - PES : 50%



| Nom de la méthode                                                            | Méthode          | Condition          | Unité            | Spécifications   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| *MASSE SURFACIQUE TOTALE<br>TOTAL WEIGHT<br>FLÄCHENGEWICHT GESAMTAUFBAU      | ISO 2286         |                    | g/m <sup>2</sup> | 315 +/- 30       |
| *MASSE SURFACIQUE SUPPORT<br>TEXTILE WEIGHT<br>FLÄCHENGEWICHT TEXTIL         | ISO 2286         |                    | g/m <sup>2</sup> | 157 +/- 10       |
| *EPAISSEUR TOTALE<br>TOTAL THICKNESS<br>GESAMTDICKE                          | ISO 2286         | 30 mm sous 2kPa    | mm               | 0,9 +/- 0,05     |
| *RESISTANCE RUPTURE<br>BREAKING STRENGTH<br>REISSFESTIGKEIT<br>L)<br>T)      | ISO 1421         |                    | daN              | >= 17<br>>= 10   |
| *ALLONGEMENT RUPTURE<br>ELONGATION AT BREAK<br>REISSDEHNUNG<br>L)<br>T)      | ISO 1421         |                    | %                | >=20<br>>=50     |
| *DECHIREMENT AU DYNAMOMETRE<br>TEAR STRENGTH<br>WEITERREISSKRAFT<br>L)<br>T) | ISO 13937/2      |                    | daN              | >= 1,5<br>>= 1,5 |
| *RESISTANCE A LA COUTURE<br>SEWING<br>NAHT                                   | NFG 35107 part B | LONGUEUR / TRAVERS | daN              | >= 15            |

### Applications : AMEUBLEMENT

Ces valeurs sont données à titre d'indication. Elles sont basées sur des statistiques. Pour un cahier des charges particulier, nous pouvons vous réaliser une étude spécifique. Nous nous réservons le droit de modifier certains éléments sans préalable dans la mesure où le produit reste bien adapté à l'usage prévu. (Cas d'amélioration n'entraînant pas de pertes de caractéristiques).